WATERSTOP BENTONITICO "T"
"T" BENTONITE WATERSTOP



IMPERSTOP "T" con talco

Cinta de hinchamiento de bentonita para la impermeabilización económica de junta fría.

DATOS TÉCNICOS IMPERSTOP T 18 X 24

Material: Bentonita (Monimontonit), aglomerante, estuco, aditivos.
Certificados de pruebas: Hygiene Institut Gelsenkirchen (Certificado para agua potable) ACL Analytisch Chemisches Labor GmbH (diferentes certificados de pruebas).
Características del producto:
Revestimiento: talco
Medidas: 18 x 24 mm.
Peso: 750 g/m.
Volumen de hinchado >500%

IMPERSTOP "T" with talcum powder

Bentonite re-inflating tape for low-cost waterproofing connecting concrete casting.

TECHNICAL DATA FOR IMPERSTOP "T" 18x24

Material: Bentonite (monimontonit), binder, filler, additives.
Test certificates: Hygiene Institut Gelsenkirchen (drinking water certificate) Acl Analytisch Chemisches Labor Gmbh (various test certificates).
Product characteristics:
Coating: talcum powder
Size: 18x24 mm.
Weight: 750 g/m.
Inflating volume >500%

Waterstop bentonitico "T" / "T" bentonite Waterstop

Código Code	Denominación comercial Name	A mm	h mm	M Lm
490-010-100-018	Imperstop "T" 24x18	24	18	20



IMPERSTOP "RR" con revestimiento retardador

Cinta de hinchamiento de bentonita para la impermeabilización económica de junta fría. La cinta de hinchamiento de bentonita IMPERSTOP R-R se caracteriza por un revestimiento nuevo, especial y patentado que retarda de 2-3 días un hinchamiento prematuro debido a la lluvia.
El revestimiento especial actúa según el valor de pH. La lluvia con valor de pH 7 (neutro) no disuelve el revestimiento durante 2-3 días. El revestimiento se disuelve químicamente durante la instalación con cemento fresco que tiene en cambio pH = 11 (básico, que puede variar ligeramente según la calidad del hormigón).

IMPERSTOP "RR" with retardant coating

Bentonite re-inflating tape for low-cost waterproofing connecting concrete castings.
The Imperstop "RR" inflating bentonite tape stands out for its new special patented coating that retards premature inflation due to rain by 2-3 days.
The special coating acts according to the pH value. Rain with a pH value of 7 (neutral) will not dissolve the coating for 2-3 days.
The special coating is chemically dissolved during installation with fresh cement, which instead has a pH value=11 (alkaline, it may vary slightly according to the quality of the concrete).

DATOS TÉCNICOS IMPERSTOP R-R 18 X 24

Material: Bentonita (Monimontonit), aglomerante, estuco, aditivos.
Revestimiento: Polímero especial, reacciona al valor de pH.
Certificados de pruebas: Hygiene Institut Gelsenkirchen (Certificado para agua potable) ACL Analytisch Chemisches Labor GmbH (diferentes certificados de pruebas).
Características del producto:
Revestimiento: Revestimiento especial 2µm. El valor de pH del cemento determina la solución química del revestimiento.
Medidas: 18 x 24 mm. Peso: 750 g/m. Volumen de hinchado >500% Revestimiento especial patentado.

TECHNICAL DATA FOR IMPERSTOP "RR" 18x24

Material: Bentonite (monimontonit), binder, filler, additives
Coating: special polymer, reacts to the pH value.
Test certificates: Hygiene Institut Gelsenkirchen (drinking water certificate) Acl Analytisch Chemisches Labor Gmbh (various test certificates).
Product characteristics:
Coating: special 2µm coating. The cement's pH value determines the coating's chemical solution.
Size: 18x24 mm. Weight: 750 g/m. Inflating volume >500%. (special patented coating).

Waterstop bentonitico "RR" / "RR" bentonite Waterstop

Código Code	Denominación comercial Name	A mm	h mm	M Lm
490-010-200-018	Imperstop "RR" 24x18 con revestimiento retardador / with retardant coating	24	18	20